

## SMARTGUARD SG-5883

### C8 三防整理剂（强防水/高剥离）乳液型

#### 一、性能特征

- ① 优异的防水防油性能（三防）
- ② 同柔软剂、硬挺剂等助剂并用性佳
- ③ 剥离牢度佳，适用于涂层前预拨水
- ④ 优异的加工持续性
- ⑤ 乳液稳定，抗粘棍性能优异

#### 二、基本性能

外观：乳白色-淡黄色液体

含固量：30%±1%

离子性：弱阳离子

PH 值：2-5

#### 三、使用指导

##### ① 一般配方：

材质	推荐用量
涤纶	5 - 10 g/L
尼龙	5 - 10 g/L
棉及其混纺	10 - 15 g/L

加工方法：一浸一轧

带液量：30-90%（化纤）

50-70%（棉及混纺）

焙烘条件：160-180℃ x 0.5-2 min（化纤）

150-160℃ x 2-3 min（棉及混纺）

##### ② 三防或耐久配方：

SG-5883	15 - 60g/L
AX-101H/Z	5-15g/L

加工方法：一浸一轧

带液量：30-90%（化纤）

50-70%（棉及其混纺）

焙烘条件：160-180℃ x 0.5-2 min（化纤）

150-160℃ x 2-3 min（棉及混纺）

#### 四、包装储存

包装：125KG, 1000KG

储存：5-30℃保存，保质期：6个月

#### 五、其他推荐

分类	牌号	类型	含固量%	离子性	防水性	防油性	剥离强度	加工持续性	低温加工性	助剂并用	手抓痕	滑移	色变	易去污	特点
普通防水	SG-480C*	丙烯酸	36	弱阳	○○○○	○○	○○	○○○○	○○	○○	—	○○	—	—	◆面料通用性好 ◆加工持续性优异 ◆稳定不粘棍 ◆综合成本优异
	SG-481	丙烯酸	36	弱阳	○○○○	○○	○○	○○○○	○○	○○	—	○○	—	—	◆面料通用性好 ◆稳定性好，不粘棍
	SG-482	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○	○○	○○○○	○○	○○	—	○○	—	—	◆低价位 ◆稳定性好
	SG-483	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○	○○	○○○○	○○	○○	—	○○	—	—	◆低价位 ◆稳定性好
三防（防水、防油、防污）	SG-583	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○	○○○○	—	○○○○	—	—	◆面料通用性好 ◆三防效果优异
	SG-583C	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○	○○	○○○○	○○	○○○○	—	○○○○	—	—	◆强防水用途
	SG-584	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○	○○	○○○○	○○	○○○○	—	○○	—	—	◆性价比高
	SG-588*	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○	○○○○	—	○○○○	—	—	◆优异的防酸碱功能 ◆固色剂并用性能佳 ◆稳定性优异
	SG-5883	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○	○○○○	—	○○○○	—	—	◆适用于涂层前预防水 ◆优异的剥离牢度 ◆稳定性优异
	SG-589*	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	—	○○	—	—	◆面料通用性好， ◆加工持续性优异 ◆三防效果优异
SG-586N	丙烯酸	30	非	○○○	○○○○	○○○○	○○	○○○○	○○	—	○○○○	—	—	◆低温性能优异 ◆稳定性优异 ◆适合漂白或增白织物	

福可新材料（上海）有限公司  
Fibrochem Advanced Materials(Shanghai)Co.,LTD

地址：上海市松江区莘砖公路 3366 号九高科技园 3 幢 606 室

电话：021-60700263

传真：021-60700253

网址：[www.fibrochem.cn](http://www.fibrochem.cn)

Email: fuke@fibrochem.cn

