

SMARTGUARD AX-210

防水剥除剂

一、性能特征

- ① 可有效剥除织物上的有机硅柔软剂或者有机氟防水剂
- ② 有效分散、乳化被碱破坏的含氟防水剂或者有机硅单体，免回沾

二、基本性能

外观：无色透明液体

离子性：弱阳

PH 值：6-8

三、使用指导

1) 化纤织物：

AX-210：2g/l-4g/l

NaOH (95%浓度)：1g/l-2g/l

90°C—95°C x 30-60min (浴比 1:20) → 溢流清洗 → 皂洗剂水洗 → 清水洗 → 回染

2) 棉及其混纺织物：

AX-210：7g/l-8g/l

NaOH (95%浓度)：4g/l-8g/l

90°C—95°C x 30-60min (浴比 1:20) → 溢流清洗 → 皂洗剂水洗 → 清水洗 → 回染

四、包装储存

包装：25KG

储存：5-30°C 保存，保质期：6 个月

五、其他推荐



避

分类	牌号	含固量%	离子性	特点
交联剂	AX-101A	20	弱阳	高耐水洗
	AX-101B	20	弱阳	色变小
	AX-101C	20	非	色变小,可和防水剂复配
	AX-101G	20	弱阳	低温效果出色
防水添加剂/增效剂	AX-101M	30	阳	三聚氰胺类,价格便宜
	AX-201A※	30	弱阳	可提升C8、C6初期防水
耐水压提升剂	AX-201B※	33	弱阳	和C8、C6 复配比例可达40-50%
	AX-202B	30	弱阳	提升耐水压, AATCC42
防水提升剂	AX-202F	25	弱阳	提升耐水压, AATCC42
	AX-202※	30	非	提升防油0.5-1级
稳定剂/抗粘辊剂	AX-206	50	非	添加量0.5-1% (内添)
	AX-206 new※	50	非	添加量0.5-1% (内添)
	AX-206X new※	20	阳/非	添加量3-5% (内添), 抗阴离子干扰性强
防水专用柔软剂	AX-205	7	弱阳	非硅类, 对防水影响小
	AX-205H	15	弱阳	有机硅, 对防水影响小
	AX-205T	15	弱阳	有机硅, 对防水影响小
防水专用渗透剂	AX-203W	50	非	添加量0.1-0.3% (内添), 2-5g/l (外添)
防水专用消泡剂	AX-207	40	非	添加量0.1-0.3% (内添), 2-5g/l (外添)
防水专用抗静电剂	AX-204	20	弱阳	对防水影响小
防水专用硬挺剂	AX-211	50	非	环保型, 对防水影响小, 用于防水+硬挺
防滑移剂	AX-212	30	非	适用于无氟防水
防水剥除剂	AX-210	25	弱阳	效果显著

■ Auxiliary agent
配套助剂



福可新材料(上海)有限公司

Fibrochem Advanced Materials(Shanghai)Co.,LTD

地址：上海市松江区莘砖公路 3366 号九高科技园 3 幢 606 室

电话：021-60700263

传真：021-60700253

网址：www.fibrochem.cn

Email: fuke@fibrochem.cn