

# SMARTGUARD AX-201B

## 防水添加剂 乳液型

### 一、性能特征

- ①有效降低含氟防水剂的成本 10-20%，保持或者提升防水性能
- ②可以和 C8 或者 C6 防水剂复配，降低成本
- ③乳液稳定，和含氟防水剂复配后很长时间也不会产生分层
- ④丙烯酸酯类防水添加剂

### 二、基本性能

外观：乳白色液体

含固量：33%±1%

离子性：弱阳离子

PH 值：2-5

### 三、使用指导

最佳推荐比例 AX-201B: 30%-50%

复配前，请根据要求事先进行实验室验证

### 四、包装储存

包装：125KG, 1000KG

储存：5-30°C保存，保质期：6个月

### 五、其他推荐



分类	牌号	含固量%	离子性	特点
交联剂	AX-101A	20	弱阳	高耐水洗
	AX-101B	20	弱阳	色变小
	AX-101C	20	非	色变小, 可和防水剂复配
	AX-101G	20	弱阳	低温效果出色
	AX-101M	30	阳	三聚氰胺类, 价格便宜
防水添加剂/增效剂	AX-201A※	30	弱阳	可提升C8, C6初期防水
	AX-201B※	33	弱阳	和C8, C6 复配比例可达40-50%
耐水压提升剂	AX-202B	30	弱阳	提升耐水压, AATCC42
防油提升剂	AX-202※	30	非	提升防油0.5-1级
稳定剂/抗粘辊剂	AX-206	50	非	添加量0.5-1% (内添)
	AX-206 new※	50	非	添加量0.5-1% (内添)
	AX-206X Pro※	20	阳/非	添加量2-3% (内添), 抗阴离子干扰性强
防水专用柔软剂	AX-205	7	弱阳	非硅类, 对防水影响小
	AX-205H	15	弱阳	有机硅, 对防水影响小
	AX-205T	15	弱阳	有机硅, 对防水影响小
防水专用渗透剂	AX-203W	50	非	添加量0.1-0.3% (内添), 2-5g/l (外添)
防水专用消泡剂	AX-207	40	非	添加量0.1-0.3% (内添), 2-5g/l (外添)
防水专用抗静电剂	AX-204	20	弱阳	对防水影响小
防水专用硬挺剂	AX-211	50	非	环保型, 对防水影响小, 用于防水+硬挺
防滑移剂	AX-212	30	非	适用于无氟防水
防水剥除剂	AX-210	25	弱阳	效果显著

## 福可新材料(上海)有限公司

Fibrochem Advanced Materials(Shanghai)Co.,LTD

地址：上海市松江区莘砖公路 3366 号九高科技园 3 幢 606 室

电话：021-60700263

传真：021-60700253

网址：[www.fibrochem.cn](http://www.fibrochem.cn)

Email: fuke@fibrochem.cn