

SMARTGUARD AX-203W

三抗专用渗透剂（非再润湿型渗透剂）

一、性能特征

- ①可用于 PP SMS 的三抗整理，润湿均匀
- ②不影响抗酒精（IPA）性能
- ③也可用于纺织用防水防油整理的专用渗透剂，不影响防水防油性能

二、基本性能

外观：白色乳液

离子性：非离子

PH 值：6-8

三、使用指导

SMS 三抗整理推荐用量：1-3 g/l

纺织用防水防油整理推荐用量：2-6 g/l

注：长时间静置会有轻微分层属于正常现象，使用前请简单搅拌以使产品更均匀

四、包装储存

包装：25KG

储存：5-30℃保存，保质期：3个月

五、其他推荐



| 分类 | 牌号 | 含固量% | 离子性 | 特点 |
|-----------|---------------|------|-----|-------------------------------|
| 交联剂 | AX-101A | 20 | 弱阳 | 高耐水洗 |
| | AX-101B | 20 | 弱阳 | 色变小 |
| | AX-101C | 20 | 非 | 色变小, 可和防水剂复配 |
| | AX-101G | 20 | 弱阳 | 低温效果出色 |
| | AX-101M | 30 | 阳 | 三聚氰胺类, 价格便宜 |
| 防水添加剂/增效剂 | AX-201A** | 30 | 弱阳 | 可提升C8, C6初期防水 |
| | AX-201B** | 33 | 弱阳 | 和C8, C6 复配比例可达40-50% |
| 耐水压提升剂 | AX-202B | 30 | 弱阳 | 提升耐水压, AATCC42 |
| 防油提升剂 | AX-202F | 25 | 弱阳 | 提升耐水压, AATCC42 |
| 稳定剂/抗粘辊剂 | AX-202** | 30 | 非 | 提升防油0.5-1级 |
| | AX-206 | 50 | 非 | 添加量0.5-1% (内添) |
| | AX-206 new** | 50 | 非 | 添加量0.5-1% (内添) |
| 防水专用柔软剂 | AX-206X new** | 20 | 阳/非 | 添加量3-5% (内添), 抗阴离子干扰性强 |
| | AX-205 | 7 | 弱阳 | 非硅类, 对防水影响小 |
| | AX-205H | 15 | 弱阳 | 有机硅, 对防水影响小 |
| 防水专用消泡剂 | AX-205T | 15 | 弱阳 | 有机硅, 对防水影响小 |
| 防水专用渗透剂 | AX-203W | 50 | 非 | 添加量0.1-0.3% (内添), 2-5g/l (外添) |
| 防水专用消泡剂 | AX-207 | 40 | 非 | 添加量0.1-0.3% (内添), 2-5g/l (外添) |
| 防水专用抗静电剂 | AX-204 | 20 | 弱阳 | 对防水影响小 |
| 防水专用硬挺剂 | AX-211 | 50 | 非 | 环保型, 对防水影响小, 用于防水+硬挺 |
| 防滑移剂 | AX-212 | 30 | 非 | 适用于无氟防水 |
| 防水剥除剂 | AX-210 | 25 | 弱阳 | 效果显著 |

Auxiliary agent
配套助剂



福可新材料(上海)有限公司

Fibrochem Advanced Materials(Shanghai)Co.,LTD

地址：上海市松江区莘砖公路 3366 号九高科技园 3 幢 606 室

电话：021-60700263

传真：021-60700253

网址：www.fibrochem.cn

Email: fuke@fibrochem.cn