

SMARTGUARD SG-8011

C6 易去污剂 (Stain Release) 乳液型

一、性能特征

- ①具有优越的防污渍附着性能及洗涤后的易去污性能。
- ②使用家用洗衣机进行洗涤后，具有优越的易去污性能
- ③属于无闪点的非危险物。
- ④低 VOC。

二、基本性能

外观：淡黄色-白色液体
 含固量：15%±1%
 PH 值：2-6
 离子性：弱阳离子
 溶解性：容易分散于水中

四、包装储存

包装：60KG, 125KG
 储存：5-30°C保存，保质期：6个月

五、其他 C6 产品推荐



三、使用指导

SG-8011 40-80g/L
 AX-101H/Z 8-20g/L
 一浸一轧(带液率：60~75%) → 烘焙(150°C~170°C×1~2min)
 注意事项：
 为了最大程度的做出性能，在 pH 4-5 条件下进行加工最为合适。
 如果处理液 PH 值在 5.0 以上，请用醋酸调节 PH 值。

分类	牌号	类型	含固量%	离子性	防水性	防油性	剥离强度	加工持续性	低温加工性	助剂并用	手抓痕	滑移	色变	易去污	特点
普通防水	SG-6650B	丙烯酸	25	弱阳	○○○○	○○○	○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○	—	◆适合化纤面料防水加工 ◆低价位，加工成本优异
	SG-6642	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○	○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○	—	◆面料通用性好 ◆低价位
	SG-6645※	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○	○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○	—	◆适合化纤面料防水加工 ◆性价比高，加工成本优异
耐久防水(DWR)	SG-6655A/B※	丙烯酸	30	弱阳	○○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○	○○○○	—	○○○○	○○○	—	◆助剂并用性好 ◆耐洗性能优异 ◆面料适用性优异 ◆拉毛织物性能优异
	SG-6654※	丙烯酸	30	弱阳	○○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○	—	○○○○	○○○	—	◆三防耐洗效果优异 ◆面料通用性好 ◆适合低温加工
	SG-6600N	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○	○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○	—	◆自交联，棉性能优异 ◆高性价比比C6三防
	SG-6651C	丙烯酸	30	弱阳	○○○○○	○○○	○○○○	○○○○	○○○	○○○○	—	○○○○	○○○	—	◆防水效果优异 ◆涂层后防水性能下降小 ◆剥离牢度优异
三防(防水、防油、防污)	SG-6655S※	丙烯酸	30	弱阳	○○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○○	—	◆优异的防水防油性 ◆适合LAD洗后晾干，色变小 ◆面料通用性能好 ◆优异的耐久效果
	SG-6656M※	丙烯酸	30	弱阳	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○○	—	◆优异的防水防油性 ◆适合LAD洗后晾干，色变小 ◆面料通用性能好 ◆优异的耐久效果
	SG-6653N※	丙烯酸	30	非离子	○○○○○	○○○	○○○○	○○○○	○○○	○○○	—	○○○○	○○○○	—	◆稳定性优异，耐阴离子干扰性能好，阴离子助剂并用不反应，不沉淀
耐水压	SG-6652H	丙烯酸	20	阳离子	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○	○○	—	○○○○	○○○○	—	◆提升面料整理后的耐水压性能
易去污	SG-8011※	丙烯酸	15	弱阳	○	○○	—	—	—	—	—	—	—	○○○○	◆C6环保易去污 ◆易去污性能优异 ◆性价比高
	SG-8016	聚酯高分子	20	非离子	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○○○	◆亲水易去污 ◆手感柔软 ◆易擦除效果佳

福可新材料(上海)有限公司
 Fibrochem Advanced Materials(Shanghai)Co.,LTD

地址：上海市松江区莘砖公路 3366 号九高科技园 3 幢 606 室
 电话：021-60700263 传真：021-60700253
 网址：www.fibrochem.cn Email: fuke@fibrochem.cn